BARNIZ POLIUREA FRIA

BARNIZ PU CON FILTROS UV MATE

Barniz de resinas de poliuretano alifático de 2 componentes para el tratamiento endurecedor y antipolvo de pavimentos de hormigón y como capa de acabado de revestimientos en superficies interiores y exteriores.

Barniz especialmente indicado como capa de acabado de los pavimentos Cuarzo Color para conseguir un acabado mate y mejorar la resistencia al amarilleamiento por efecto de los rayos UV.

MODO DE EMPLEO.

Mezclar los componentes, vertiendo el componente B en el envase del componente A. Homogeneizar mediante un agitador de baja velocidad durante 5 minutos.

Dejar reposar la mezcla un mínimo de 10 minutos para facilitar la eliminación de la espuma creada en la mezcla. Aplicar a brocha, rodillo o pistola tal como se suministra el producto.

DATOS TÉCNICOS.

Sólidos	43% en peso
Pot life	4 horas NO VISIBLE
Viscosidad	2´05´´ Mezcla Copa Ford nº4
Peso específico	comp.a: 1,03 gr/cc comp.b: 1,16 gr/cc Mezcla: 1,05 gr/cc
Secado	Tacto: 4 horas Trafico: 24 horas (80%) Total: 48 horas

Aspecto	Mate
Color	Incoloro

Consumo	100 gr/m2 Dependiendo del soporte.
Temp. Aplicación	5-30ºC
Relación de mezcla:	4 A / 1 B
Envasado	12 Kg (16,5 Lts)+ 3 Kg (5 Lts)

CONSERVACIÓN

*** Proteger los envases de las heladas y las altas temperaturas. ***